



Natur-Holzfarbe

Für Innen und Außen, lösemittelfrei



Geeignet für: Alle heimischen und exotischen Hölzer, wie Fenster, Fensterläden, Fassadenverkleidung, Fachwerk, Türen, Zäune, Balkone, Möbel, Kork, Fußböden und Gartenhäuser, sowie Bienenhäuser und Spielzeuge im Innen- und Außenbereich geeignet. Die lösemittelfreie PNZ-NATUR-HOLZFARBE färbt, schützt und pflegt. Sie eignet sich durch ihre hohe Ergiebigkeit sowohl zur Renovierung festsitzender Altanstriche als auch als neuer Premiumanstrich.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W 210 vorbehandeln.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Deckende Farbtöne lassen sich durch Zugabe von „farblos“ in lasierende Töne verwandeln.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

PNZ-NATUR-HOLZFARBE durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen auf das trockene Holz auftragen. Für gute Haltbarkeit und UV-Schutz empfehlen wir 1 – 2 Anstriche. (Innen: 1 Anstrich). Das milchige Öl aus der Dose trocknet im genannten Farbton. Bei hellen Anstrichen können Farbdurchschläge von Holzinhaltstoffen auftreten. (Isolierung insbesondere von Kork, Eiche, Lärche, Zeder, Teak, OSB-Platten, usw. mit PNZ-ISOLIERGRUND). Im Fußbodenbereich sollte nach dem farbigen Auftrag ein farbloser Anstrich mit PNZ-NATUR-HOLZFARBE farblos oder PNZ-HARTWACHS-ÖL zum Abriebschutz der Pigmente eingesetzt werden. Als langanhaltenden, zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit empfehlen wir einen Schlussanstrich mit PNZ-WASSERBLOCKER.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

Produktinformation

Verbrauch: Ca. 50 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-NATUR-HOLZFARBE reicht für ca. 20 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Naturwachse, Wasser, Eisenoxidpigmente, Titandioxid, organische Pigmente, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe. Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de.

Gebindegrößen: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größer auf Anfrage.

Farbtöne: Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.