



Produktinformation



Holzlasur

Lösemittelfrei auf Ölbasis, für Innen und Außen

Geeignet für: Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, wie Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Türen, Zäune, Balkone und Gartenmöbel. Auch für Bienenhäuser geeignet. PNZ-HOLZLASUR ist ein umweltfreundlicher, wetterbeständiger, stark wasserabweisender Anstrich, der die behandelten Flächen dauerhaft vor UV-Strahlung schützt. Auf der Basis natürlicher Öle, tropfgehemmt, offenporig, feuchtigkeitsregulierend und geruchsfrei.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %. Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Trockenzeit mind. 8 – 12 Std. (witterungsabhängig) und in dieser Zeit Feuchtigkeitsbelastungen vermeiden.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W 210 vorbehandeln.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Nachbehandlung mit PNZ-WASSERBLOCKER erhöht die Beständigkeit.
- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

PNZ-HOLZLASUR kann durch streichen, spritzen, rollen oder tauchen verarbeitet werden. Alte, noch tragende Anstriche lassen sich in der Regel überstreichen. Für eine bestmögliche Haltbarkeit: Innen 2 Anstriche und Außen 3 Anstriche vornehmen. Anstrich ist staubtrocken nach ca. 3 Std., verblockungsfrei nach 8 – 24 Std. (Bei nasskalter Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trockenzeit verzögern), überstreichbar nach 8 Std. Lasur ist in der Dose milchig, trocknet aber im angegebenen Farbton auf. Auf bestimmten Hölzern (z.B. Eiche, Lärche, Zeder, Teak, usw.) und Kork können Farbdurchschläge von Holzinhaltstoffen auftreten. Diese können mit PNZ-ISOLIERGRUND isoliert werden.

Verbrauch*: Ca. 60 - 85 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-HOLZLASUR reicht für ca. 12 - 15 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

Produktinformation



geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Naturwachse, Wasser, Eisenoxidpigmente, Titandioxid, organische Pigmente, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe. Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de.

Gebindegrößen: 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Farbtöne:

Lasierende Farbtöne: Nr.1 farblos, Nr.2 lasurweiß, Nr.3 kiefer, Nr.4 eiche, Nr.5 zeder, Nr.6 nussbaum, Nr.7 palisander rustikal, Nr.8 diamantrot, Nr.9 tannengrün und Nr.20 buche.

Deckende Farbtöne: Nr.13 taubenblau, Nr.15 altgrau, Nr.16 zartgrau, Nr.17 deckweiß, Nr.18 irischgrün, Nr.19 ebenholz, Nr.21 treibholz, Nr.22 maisgelb, Nr.23 rotbraun und Nr.24 sepiabraun.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Werden andere Farbtöne gewünscht, kann die PNZ-HOLZLASUR, auch die farblose, mit einer geeigneten Abtönpaste abgetönt werden.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.de